

スタジオ専用塗料

カンペSW20

系 統 アクリル樹脂エマルジョン塗料

適用規格 ー

ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆

特 長

- 1) 今までになかった高白色度塗料です。
- 2) 完全つや消しで底づやがありません。
- 3) ローラー塗り作業性に優れ、ローラー目が少なく、肌ざわりの美しい均一な塗面が得られます。
- 4) 塗り重ねによる厚膜になった場合でも、従来品に比べてフレににくい特性をもっています。
- 5) 臭気がマイルドです。

塗装条件

塗装方法	は け	ローラー	スプレー		
希 積 率	5~10%	5~10%	5~15%		
標準所要量 (kg/㎡/回)	0.13	0.13	0.17		
希 積 剤	上 水				

注) 標準所要量は、個々の条件によって異なります。
標準所要量は、塗装作業に必要な使用量の数値です。

塗装間隔

項 目		温 度	23℃	
標準塗装間隔	最 短	2 時間		
	最 長	7 日		
使 用 時 限		ー		

塗料性状

項 目	内 容
1 荷 姿	20kg
2 混 合 比	ー
3 色	白
4 つ や	つや消し
5 仕 上 が り 感	平 滑
6 塗 料 比 重	1.44
7 溶 剤 比 重	1.00(上 水)
8 加 熱 残 分	56%
9 劇 物 表 示 (品名・含有量)	ー
10 労 安 法 上 の 表 示 有 害 物	ー
11 使 用 有 機 溶 剤 種 別	ー
12 消 防 法 に よ る 危 険 物 区 分	非 危 険 物
13 硬 化 剤 の 成 分 に よ る 区 分	ー

主な適用素材

コンクリート、モルタル、スレート板(フレキシブルボード)、ベニヤ板、バンズ用布地

主な適用下塗塗料

EPシーラー

主な適用中塗塗料

主な適用上塗塗料

使用上の注意事項

- 1) 上塗塗装時に水を入れすぎるとカブリが悪くなり、乾燥時間もおそくなる場合がありますので、規定量以内希釈で使用して下さい。
- 2) 塗り重ねる場合は、前の塗料が完全に乾燥してから塗装して下さい。乾燥が不十分な上に塗り重ねると、塗膜がフれたり、乾燥不良を生じることがあります。
- 3) 開缶後よくかきまぜて、中味を均一にしてから使用して下さい。
- 4) 高性能な塗膜を形成させるため、5℃以下での使用は避けて下さい。
- 5) モルタルやコンクリートなどのアルカリ質素材(特に新設時)は水分8%以下、pH10以下になるまで、十分乾燥させて下さい。
- 6) 高温(40℃以上)および低温(-5℃以下)での保存は避けて下さい。
- 7) その他、塗料の取り扱いについての一般的な注意事項の詳細についてはMSDS(化学物質等安全データシート)を参照して下さい。

注) 上記の数値は標準を示すもので、若干の変動があります。

※本製品説明書の内容には、予告なくして変更することがありますのであらかじめご了承ください。